

สีน้ำขุบเปอร์ ซิลิโคน เรซิน โคทติ้ง
ขุบเปอร์ ซิลิโคน

คุณลักษณะ	สีขุบเปอร์ ซิลิโคน เป็นสีน้ำซิลิโคน เรซิน สำหรับทาภายนอก ผลิตจาก ซิลิโคน โมดิฟายด์ เรซิน เกรดพิเศษ ผสมผสานด้วย Lotus Effect ที่มีคุณสมบัติของ "ฟิล์มสีไม่เปียกน้ำ" ประกอบด้วยสาร SMDF ป้องกันการจับตัวของฝุ่นและคราบสกปรก สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยการชะล้างของน้ำ ฟิล์มสีหายใจได้ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ทำให้ไม่เกิดความชื้นภายใน ป้องกันการเกิดคราบเกลือบนฟิล์มสี ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ฟิล์มสีเนียนแน่นให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
การใช้งาน	เหมาะสำหรับอาคารพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> ชนิด : สีน้ำ ซิลิโคน เรซิน สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก ความเงา : เนียน เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40% ความถ่วงจำเพาะ : 1.35-1.40 ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 63-75 ไมครอน การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 51-60 ตารางเมตร ต่อยูนิต.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ทินเนอร์ : น้ำสะอาด การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 5 - 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 15 - 20% สำหรับการใช้เครื่องพ่น
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร้จับหรือขึ้นรา ให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ขุบเปอร์ ซิลิโคน ไพร์เมอร์ 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยสีขุบเปอร์ ซิลิโคน 2 เทียว ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาน้ำยรองพื้นปูนห้สีเก่า ขุบเปอร์ ซิลิโคน คอนแทค ไพร์เมอร์ 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยสีขุบเปอร์ ซิลิโคน 2 เทียว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก 2321-2549
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ไม่ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กิปตัน โคทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com