

## Longlife Waxy Shield

สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน  
ลองไลฟ์ แวกซ์ชีลด์

<b>คุณลักษณะ</b>	สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์และผงสีคุณภาพสูงผสม แวกซ์ ชิลด์ เทคโนโลยี ที่ช่วยเคลือบฟิล์มสีให้ทนทาน สีนเงา คราบสกปรกเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย สะอาดไร้คราบ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัย ต่อผู้อยู่อาศัย
<b>การใช้งาน</b>	เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต แผ่นยิปซัม กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ชนิด : สีน้ำอะคริลิคแท้ 100%</li><li>• สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก</li><li>• ความเงา : กึ่งเงา</li><li>• เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 35%-40%</li><li>• ความทึบจำเพาะ : 1.10-1.20</li><li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน</li><li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 60-72 ไมครอน</li><li>• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง</li><li>• ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง : แห้งทาบได้ 2 ชั่วโมง</li></ul>
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</li><li>• ทินเนอร์ : น้ำสะอาด 10-15%</li><li>• การผสมก่อนใช้งาน : เมื่อทาด้วยแปรง ให้ผสมสี 5 ส่วนกับน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร : เมื่อทาด้วยลูกกลิ้ง ให้ผสมสี 4 ส่วนกับน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร</li></ul>
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาสีต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ชัดล้าง</li><li>• ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ลองไลฟ์ 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิคแท้ ลองไลฟ์ แวกซ์ชีลด์ 2 เทียว</li><li>• ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ ชิลเลอร์ 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิค ลองไลฟ์ แวกซ์ชีลด์ 2 เทียว</li></ul>
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	มอก.2321-2449
<b>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</b>	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กิปตัน โคลิ่ง จำกัด

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791  
www.captaincoating.com