

แลคเกอร์เงา  
กัปตัน แลคเกอร์

<b>คุณลักษณะ</b>	เป็นแลคเกอร์สีที่ให้ความเงาดีมากและแห้งเร็ว
<b>การใช้งาน</b>	เหมาะสำหรับตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน และงานไม้ทุกชนิดที่ต้องการเน้นหรือโชว์ลวดลายไม้เป็นประการสำคัญ
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิด : ไนโตรเซลลูโลสผสมกับแอลคิเดเรซิน</li> <li>• สี : สี</li> <li>• ความเงา : เงามาก</li> <li>• เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 35%</li> <li>• ความถ่วงจำเพาะ : 0.92-0.94</li> <li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 20-25 ไมครอน</li> <li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 57-71 ไมครอน</li> <li>• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 60-70 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง</li> <li>• จุดวาบไฟ : 5° ซ</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 5-15 นาที : แห้งแข็ง 30 นาที : แห้งทาทับได้ 30 นาที</li> </ul>
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น</li> <li>• ทินเนอร์ : ทินเนอร์แลคเกอร์ กัปตัน ซีที -37</li> <li>• การผสมก่อนใช้งาน : ผสมเจือจางด้วย ทินเนอร์แลคเกอร์ กัปตัน ซีที-37 ในอัตราส่วน 1:1-2 โดยปริมาตร</li> </ul>
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องแห้ง สะอาด ปราศจากไข หรือคราบไขมัน ชัดพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย และอุดเสี้ยนไม้ให้ดีก่อนทาสี</li> <li>• ระบบการทา : ทาแลคเกอร์เงา กัปตัน 2 – 3 เทียว บนพื้นผิวที่เตรียมเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>
<b>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</b>	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)