

สีน้ำอะครีลิค กิ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน
กัปตัน สดุดิโอ

คุณลักษณะ	สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดกิ่งเงา สำหรับทาภายในและภายนอก ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม ให้การยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากเนื้อสีสังเคราะห์ลดการยึดเกาะของฝุ่น ละออง ทนต่อสภาวะอากาศ ทนต่อเชื้อรา ปลอดภัยเพราะไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท
การใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาบนคอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิด : สีน้ำอะครีลิค 100% • สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก • ความเงา : กิ่งเงา • เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40% • ความถ่วงจำเพาะ : 1.20-1.30 • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 63-75 ไมครอน • การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 50-60 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง • ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 15-20% สำหรับการใช้เครื่องพ่น
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร่จับหรือขึ้นรา ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ • ระบบสีผิวปูนใหม่ : สามารถทาทับพื้นผิวโดยไม่ต้องทาสีรองพื้นก่อน : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค กัปตัน สดุดิโอ 3 เทีย • ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ 1 เทีย : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค กัปตัน สดุดิโอ 2-3 เทีย
มาตรฐานอ้างอิง	มอก 272-2541
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com