

กัปตัน รุฟซิล พียู ไฮบริด ชันบล็อก

กัปตัน รุฟซิล พียู ไฮบริด ชันบล็อก

คุณลักษณะ: โพลียูรีเทนพาสานอะคริลิกกันซึมแบบโรยต่อ ให้ความป้องกันน้ำได้ 100% ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวของคอนกรีตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ด้วยคุณสมบัติทนทานต่อแสงแดด สภาพอากาศรุนแรงและแรงสั่นสะเทือนจากการสัญจร สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่า 6.8 เท่า หรือ 680% และสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 95.3% และไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท: อะคริลิกผสมโพลียูรีเทน

เฉดสี: สีขาวและสีเทา

เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 60.50 – 62.50%

ความหนาแน่น ที่ 25 องศาเซลเซียส: 1.270 – 1.320 กิโลกรัมต่อลิตร

ค่าการยืดตัวจนฟิล์มขาดสูงสุด (ASTM D412): 680%

ค่าต้านทานแรงดึง (ASTM D412): >3 MPa

มาตรฐานอ้างอิง: มอก. 2321-2564, มอก. 2514-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์: ภาควัยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง: -
- การเจือจาง (%): ไม่ต้องผสมน้ำ

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า:**
- พื้นผิวที่เคยทาสี หรือวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพมาก่อนให้ขัดออกให้หมด ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง
 - บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วทาสียาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แวน
- พื้นผิวใหม่:**
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สีและเศษสิ่งสกปรกต่างๆ

ระบบการทาสี

- สีรองพื้น:**
- นำกัปตัน รุฟซิล พียู ไฮบริด ชันบล็อก 3 ส่วน ผสมกับน้ำสะอาด 1 ส่วน ทาเคลือบผิวเป็นชั้นรองพื้น ทิ้งให้แห้งประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง
- สีทับหน้า:**
- ชั้นที่ 1 ทากัปตัน รุฟซิล พียู ไฮบริด ชันบล็อก (ไม่ต้องผสมน้ำ) รอให้แห้งประมาณ 2 – 4 ชม.
 - ชั้นที่ 2 ทากัปตัน รุฟซิล พียู ไฮบริด ชันบล็อก (ไม่ต้องผสมน้ำ) รอให้แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ และจะบ่มตัวเต็มที่ในเวลา 7 วัน

กัปตัน รุฟซิล พียู โอบริค ชันบล็อค

คำแนะนำเพิ่มเติม

- : กรณีที่มีรอยแตกร้าว ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนด้วย 302 กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ จากนั้นทาชั้นรองพื้นก่อนทำการปูตาข่าย กัปตัน ไฟเบอร์ เมช บนรอยแตกร้าวนั้น เพื่อเสริมความแข็งแรง แล้วจึงทาด้วย กัปตัน รุฟซิล พียู โอบริค กับอีก 2 ชั้น
- : กรณีที่พื้นผิวเป็นคอนกรีตขัดมัน ให้ทำการเตรียมพื้นผิวโดยขัดพื้นผิวให้หยาบเพื่อเปิดผิว หรือ ทารองพื้น กัปตัน ฮีซีการ์ด เพนเทรตติ้ง ซิลเลอร์ 1 เทียว เพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้วจึงทา ด้วยกัปตัน รุฟซิล พียู โอบริค ชันบล็อค
- : ในกรณีที่พื้นผิวเป็นเหล็กหรือโลหะ (Metal Sheet) ให้ทารองพื้นกันสนิมจำนวน 1 เทียว เพื่อ เสริมการยึดเกาะ ทิ้งให้แห้ง 8 ชั่วโมง แล้วจึงทาด้วยกัปตัน รุฟซิล พียู โอบริค ชันบล็อค ตามระบบต่อไป
- : กัปตัน รุฟซิล พียู โอบริค ใช้สำหรับกันซึม แต่ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่แช่น้ำหรือขังน้ำตลอดเวลา

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา
อายุผลิตภัณฑ์

- : ควรเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรรวางไว้มุมที่แสงแดดจัด
- : 2 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน สภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 03/2568

