

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีน้ำพาราซิลด์ เฟรชเช็กสกิน อัลตรา ชนิดด้าน

สีน้ำพาราซิลด์ เฟรชเช็กสกิน อัลตรา ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม ชนิดด้าน ที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสีทาภายใน กลิ่นอ่อน พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุฟิล์มสีด้วย Silver Ion สามารถทนทานต่อการขีดข่วนได้มากกว่าสีทั่วไปถึง 20 เท่า ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและตะกั่ว รวมถึงโลหะหนักที่เป็นอันตราย ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (APEO Free, Formaldehyde Free, Nearly Zero VOCs) สีน้ำพาราซิลด์ เฟรชเช็กสกิน อัลตรา จึงเป็นสีสะอาดสดชื่น ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท

: สีน้ำอะคริลิก

เจดสี

: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ลักษณะฟิล์มสี

: ด้าน

เนื้อสีโดยปริมาตร

: 34 – 37%

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง

: 35 – 40 ไมครอน

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก

: 100 – 110 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

: 33 – 38 ตารางเมตร/เก็ลลอน/เที่ยว
(เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 20 – 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14, EN 71-3

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 5 – 10%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยกับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์



ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีน้ำพาราซิลด์ เฟรชชีคลีน อัลตรา ชนิดด้าน

พื้นผิวใหม่

- : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วย
ก๊อปตัน อะคริลิก ซัลแลนท์
- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
- : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า

- : ทาสีรองพื้นปูน ฟูเปอร์โบน โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

- : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราซิลด์ หรือสีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อน พาราซิลด์ คูแลแม็กซ์
จำนวน 1 เที่ยว

สีทับหน้า

- : ทาสีทับหน้า พาราซิลด์ เฟรชชีคลีน อัลตรา จำนวน 2 เที่ยว
ในกรณีสีเดิมเข้มให้ใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเฉดสีที่ต้องการทับ 1-2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและ
ไม่ให้อุณหภูมิแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
สภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

- : 05/2568

