

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีทาฝ้า กับตัน กราโว่ ทุอินวัน

สีน้ำกับตัน กราโว่ ทุอินวัน สำหรับทาฝ้า

คุณลักษณะ

: นวัตกรรมสีรองพื้นและกับตันในหนึ่งเดียว ช่วยทำงานเสร็จไว พร้อมคุณสมบัติทนชื้น ลดการเกิดคราบน้ำและยับยั้งเชื้อรา เสริมการปกป้องด้วยฉนวนกันความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้อง ใช้งานได้หลายพื้นผิวทั้งฝ้าและผนัง ไม่ว่าจะเป็นปูน ยิปซัมหรือไม้เทียม ทางเลือกที่ลงตัว สำหรับบ้านที่ใส่ใจคุณภาพ ความปลอดภัย และความสวยงามในระยะยาว

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท

: สีน้ำอะคริลิก

เจดสี

: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ลักษณะฟิล์มสี

: ด้านพิเศษ

เนื้อสีโดยปริมาตร

: 39 – 42%

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง

: 37 – 42 ไมครอน

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก

: 100 – 110 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

: 37 – 42 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
(เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 1123-2555, มอก 2321-2564

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์

: ภาชนะบรรจุ ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

ตัวเจือจาง

: น้ำสะอาด

การเจือจาง (%)

: กรณีใช้แปรงหรือลูกกลิ้งไม่ต้องผสมน้ำ กรณีพ่นผสมน้ำสะอาด 10 – 15%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
: บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
: กรณีที่ฝ้าเพดานมีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ แล้วขัดตกแต่งให้เรียบ



ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีทาฝ้า กับด้น ทราโว่ ภูเก็ต

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
- : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บปื้อรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่
- สีทับหน้า

- : ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่า กับด้น คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- : ทาสีทาฝ้า กับด้น ทราโว่ ภูเก็ต ได้เลยโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
- : ทาสีทาฝ้า กับด้น ทราโว่ ภูเก็ต จำนวน 2 - 3 เที่ยว

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา
- อายุผลิตภัณฑ์

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งมอบสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

- : 07/2568