

Captain
MARK
SEAL



303 ACRYLIC SEALANT

อะคริลิกอุดโป๊ว ช่อมรอยแตกร้าวย ยานแนวรอยต่อ

มาร์ค ซีล 303 อะคริลิก ซีลแลนท์

**อุดง่าย เรียบเนียน
เขียนทุกรอยต่อ!**

- กาสิกับได้
- สลายกรอยต่อ
- ทึบภายในและภายนอก

- ✓ ใช้สำหรับอุดช่องว่างระหว่างวัสดุ เช่น ประตู หน้าต่าง บัว ฝ้า ไม้ คอนกรีต เซรามิก โลหะ
- ✓ กาสิกับได้ ไม่เหลืองตัว
- ✓ ยึดหยุ่นสูง ทนการแตกร้าวย

มาร์ค ซีล 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ ชนิดยึดหยุ่น จากกัปปัน

Captain MARK SEAL

มาร์ค ซีล 303 อะคริลิก ซีลแลนท์
อะคริลิกอุดโป๊ว ใช้งานง่าย อุดรอยต่อได้หลากหลายวัสดุ ยึดหยุ่นสูง ทาสีกับได้ พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม ยึดเกาะแน่นทนทาน ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมและงานตกแต่งอาคาร



อุดรอยต่อ
กรอบบานหน้าต่างและประตู



งานตกแต่งภายใน เช่น
อุดขอบระหว่างผนัง บัว



อุดรอยร้าวเล็กๆ
ในฝ้า เพดาน ผนัง

ใช้งานง่าย

ยึดเกาะแน่น

ยึดหยุ่นสูง



วิธีใช้งาน

สำหรับงานอุดโป๊วรอยแตก ร้าวบนผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ อะลูมิเนียม วงกบ ประตู หน้าต่าง

ข้อแนะนำการใช้

พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วย มาร์ค ซีล 303 อะคริลิก ซีลแลนท์จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี และคราบไขมันต่างๆ ในขณะที่จะอุดโป๊วยังไม่แห้ง ให้ใช้นิ้วหรือเกรียงจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่ ปาดหรือลูบเพื่อทำให้เรียบสวย แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง (แนะนำให้อุดโป๊วเช้า)

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความยึดหยุ่นของวัสดุอุดโป๊ว ควรขยายขนาดรอยแตก ร้าว โดยใช้ไขควงหรือสันเกรียงกรีดรอยแตกให้เป็นรูปตัว V เพื่อให้วัสดุอุดโป๊วสามารถเข้าไปได้เต็มแนวร่อง
2. อุดโป๊วรอยแตก โดยใช้ มาร์ค ซีล 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ ด้วยเกรียงโป๊ว
3. ในขณะวัสดุโป๊วยังไม่แห้ง ให้ใช้นิ้วหรือเกรียงโป๊วจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่ ปาดหรือลูบเพื่อการแต่งผิวหน้าให้เรียบสวยงาม แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง (แนะนำให้อุดโป๊วเช้า)

ปริมาณการใช้งาน

280 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 ม. ที่ความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.