

สีน้ำพาราเซิลด์ พียู ไฮบริด ชนิดเนียน

สีน้ำพาราเซิลด์ พียู ไฮบริด ชนิดเนียน

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิกผสมโพลียูรีเทน ที่สุดแห่งความทนทานสูงพิเศษ เหนือกว่าสีน้ำอะคริลิกทั่วไปด้วยนวัตกรรม PU Hybrid Technology From USA ที่ผสานการทำงานของ Polyurethane และ Acrylic ที่มีการเรียงตัวของพันธะที่แน่นพิเศษ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของชั้นฟิล์มสีระดับสูง เสริมพลังการยึดเกาะทนทานสูงพิเศษ ช่วยปกป้องบ้านให้ทนทานมากกว่า 16 ปี ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิกผสมโพลียูรีเทน
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: เนียน
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 50 – 55%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 85 – 95 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 33 – 38 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564, มอก. 2514-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาชนะบรรจุ ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 5 – 10%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนดี เว็บ
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ซิลแลนท์

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีน้ำพาราซิลด์ พียู ไฮบริด ชนิดเนียน

พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
: ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ กับตัน เพอร์เฟค ไพรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราซิลด์ หรือสีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อน พาราซิลด์ คูแลแมกซ์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า : ทาสีทับหน้า พาราซิลด์ พียู ไฮบริด จำนวน 2 เที่ยว
ในกรณีสีเดดเข้มให้ใช้สีเดดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเดดสีที่ต้องการทับ 1-2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

บทวนครั้งที่ 0 : 03/2568

