

LIONEL

ไลโอเนล

เจ้าแห่งสี
รองพื้นปูนใหม่
จาก สีทับตัน



Anti-Fungus & Algae
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



NO ADDED LEAD - NO ADDED MERCURY

ไม่พบ
สารตะกั่ว
สารปรอท



สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

LIONEL



ไลโอเนล ส่น้ำอะคริลิก สรอนพื้นปูนใหม่กันด่าง Lionel Alkali Resisting Primer

ไลโอเนล สรอนพื้นปูนใหม่กันด่าง ผลิตภัณฑ์อะคริลิกและพอลิยูรีเทนช่วยเพิ่มฟิล์มยึดเกาะที่เชื่อม
ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูนซึ่งเป็นตัวทำลายฟิล์มสีและป้องกันสีกับหน้าไม้ให้เกิดรอยด่าง
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับหน้า ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ไม่มีส่วนผสม
ของสารตะกั่วและปรอท เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต บานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
	ตร.ม. / กล. / เทียว				
ด้าน	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	แห้งผิว 30 นาที	แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน - บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ - บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ไลออน จำนวน 1 เทียว
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เทียว

คำเตือน : ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสีเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ควรเก็บสีไว้ในที่ร่ม และสีที่เปิดฝาหรือสีที่ผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมด