

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

กัปตัน รุฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด

กัปตัน รุฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกและแม่สีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ใ้ฟิล์มสีสดสวยยาวนาน เนื้อสีแน่น ทนแดด ทนฝน ไม่ซีดจาง ลดการเกาะของฝุ่น สามารถชำระล้างได้เองเมื่อโดนฝน ผ่านตามมาตรฐาน มอก. ซีอีเอ็มเอ็นทน สภาวะอากาศ เหมาะสำหรับทากระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องคอนกรีต พื้นสนามกีฬา ไม้พา ไม้เชิงชาย ไม้บัว ไม้รั้ว บล็อกปูถนน รวมถึงพื้นผิวปูนที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท

: สีน้ำอะคริลิก

เดคสี

: สามารถเลือกได้จากเดคสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ลักษณะฟิล์มสี

: กึ่งเงา

เนื้อสีโดยปริมาตร

: 40 – 44%

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง

: 39 – 42 ไมครอน

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก

: 100 – 110 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

: 35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
(เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 2 – 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์
- ตัวเจือจาง
- การเจือจาง (%)

: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
: น้ำสะอาด
: กรณีใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาดไม่เกิน 10% กรณีพ่นผสมน้ำสะอาด 20%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
: บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์บ

กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบมัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า

- : ทาฉาบรองพื้นปูนเก่า กัปตัน คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

- : ทาสีหลังคาอนกประสงค์ กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด ได้เลยทันที โดยไม่ต้องทารองพื้น

สีทับหน้า

- : ทาสีหลังคาอนกประสงค์ กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด จำนวน 1 - 2 เที่ยว
*ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ทาทับ 3 - 4 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บทวนครั้งที่ 0

- : 11/2568