

ไลโอเนล สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

ไลโอเนล สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

คุณลักษณะ: : สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ผลิตภัณฑ์อะคริลิกและผงสีคุณภาพสูง ช่วยให้ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อการกัดกร่อนของต่างในปูน ซึ่งเป็นตัวทำลายฟิล์มสีและป้องกันสีกับหน้าไปให้เกิดรอยต่าง ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับหน้า ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท

การใช้งาน: เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนดิบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายนอก และภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เจดสี	: สีขาว
ลักษณะฟิล์มสี	: ดำน
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 40 %
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 30 - 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 85 - 95 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 - 40 ตารางเมตร/เกลดอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : ผสมน้ำสะอาด 10 - 15 %

ระบบการใช้งาน

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
: ทำความสะอาด ไร้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน
: บริเวณที่บรรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณที่บรรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ไลโอเนล จำนวน 1 เที่ยว
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า : ทาสีน้ำอะคริลิกกิปตัน จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลาไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้จัดทำโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นทวนครั้งที่ 1 : 12/2025

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8914

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com

