

กัปตัน ๑๑๑ อิน วัน ชนิดกึ่งเงา

กัปตัน ๑๑๑ อิน วัน ชนิดกึ่งเงา

สีน้ำขุ่นเบอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ (ยัดหยุ่นได้)

คุณลักษณะ

: สีน้ำขุ่นเบอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ ๑๑๑ อิน วัน เป็นสีน้ำทาภายนอกและภายในอาคาร ให้ฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นได้สูง พร้อมคุณสมบัติเด่นพิเศษ ให้การปกปิดพื้นผิวที่มีรอยแตกขยายงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟิล์มสีที่หนา ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำสู่ผนัง จึงช่วยป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กภายในได้ (Anti-Carbonation) ฟิล์มสีกึ่งเงาทั้งด้านเรียบ เนียน จึงง่ายต่อการเช็ดล้าง ทำความสะอาดรอยเปื้อนบนผนัง พลมสารพิเศษช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และแบคทีเรีย ฝุ่นไม่จับง่าย จึงทำให้สีดูสวยงามได้ยาวนานป้องกันความเป็นด่างและคราบเกลือจากผนังปูน (Efflorescence) ทนทานต่อแสงอัลตราไวโอเล็ตจากแสงแดด ให้การยึดเกาะพื้นผิวได้ เหนียวแน่น และทนทาน ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะ เดียวกัน และต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอีลาสโตเมอร์ 100%
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 45%
ความท่ว่งจําเพาะ	: 1.240 – 1.300
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 68 – 72 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 151 – 160 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 26 – 28 ตารางเมตร/เกิลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 3 - 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาควัสดุ อุปกรณ์ ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 5% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

กัปตัน ออล อิน วัน ชนิดทิ้งเงา

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยกัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยกัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
- : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า

- : ทาชั้นรองพื้นปูนกับสีเก่า กัปตัน ออล อิน วัน จำนวน 1 เที่ยว

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

- : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า กัปตัน ออล อิน วัน จำนวน 1 เที่ยว

สีทับหน้า

- : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำยูปเปอร์อะคริลิก อัลตราไฮเพอร์ กัปตัน ออล อิน วัน จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

บทวนครั้งที่ 2

- : 02/2569

