

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

กัปตัน เมทัลการ์ด ทุอินวัน

คุณลักษณะ:	กัปตัน เมทัลการ์ด ทุอินวัน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ
การใช้งาน:	ทาได้ทุกพื้นผิว และเป็นสีเคลือบกันสนิมที่รวมรองพื้นกันสนิมไว้ในหนึ่งเดียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มหนาเรียบเนียน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม ทาซ้ำได้พื้นที่มาก ครอบคลุมงานทุกงานเหล็ก
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> ชนิด : สีเคลือบกันสนิม สำเร็จรูป (2in1) สี : ตาม CATALOG ความเงา : เงาและด้าน เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 39% เนื้อสี (โดยน้ำหนัก) : 50% ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 30 ไมครอน ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 76 ไมครอน การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 13 ตารางเมตร ต่อ สตร ต่อ เทียว 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว จุดควบไพบ : 26°C ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 10 นาที แห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 1-2 ชั่วโมง แห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 1-2 วัน
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ : ภาควัยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -71 หรือทินเนอร์ T-1000 การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% (ทา), 10-40% (กลิ้ง), 40-60% (พ่น)
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก) : ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง สนิม และคราบไขมัน พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก) : พื้นผิวโลหะที่ระงาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สนิม และคราบไขมัน ระบบการทาสี สีรองพื้น งานเหล็ก/งานเหล็กผสมสีกับหน้า : ทาสีเคลือบและรองพื้นกันสนิม กัปตัน เมทัลการ์ด ทุอินวัน จำนวน 1-2 เทียว (30 ไมครอน ต่อ 1 เทียว) อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อมูลระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเสียน้ำให้สัมพันธ์ผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาไปเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
การลงวันสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า
ทบทวนครั้งที่ 0	02/2026

