

กัปตัน ธีแพนท์ ชนิดกึ่งเงา

กัปตัน ธีแพนท์ ชนิดกึ่งเงา

สีน้ำสำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ:

: นวัตกรรมล่าสุดของสีทาบ้านที่ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อการทาบ้านเก่าโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแกรไฟต์ซิลิโคน เรซิน (Graphite Silicone Resin) วัตถุดิบชนิดนาโนเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอนุภาคของโมเลกุลขนาดเล็กกักกันน้ำและกันฝุ่นได้ แต่ระบายไอน้ำและความชื้นออกจากผนังได้ ซึ่ง “ความชื้น” เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ฟิล์มสีเกิดเชื้อรา โป่งพองและหลุดล่อนง่าย พร้อมเทคโนโลยีไตรเชิลด์ (Tri Shield) เพื่อการป้องกันอย่างคุ้มค่า และคืนความสวยงามให้บ้านเก่าของคุณดูสดใสยิ่งขึ้น ที่สำคัญ กัปตัน ธีแพนท์ สามารถทาทับสีเดิมได้ทุกยี่ห้อหลังจากเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง พร้อมมีเม็ดสีให้เลือก มากมายตามที่คุณต้องการ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจก เบื้องแป้นเรียบ วัสดุหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก 100%
เดคสี	: สามารถเลือกได้จากเดคสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความท่ว่งจำเพาะ	: 1.210 – 1.260
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 63 – 75 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
15 - 20% สำหรับการใช้เครื่องพ่น



กัปตัน ธิเพ้นท์ ชนิดกึ่งเงา

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า :
- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์บ
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

ระบบการทาสี

- สีรองพื้น :
- : ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่าโดย กัปตัน ธิเพ้นท์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว รอแห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 - สีทับหน้า :
 - : ทาสีทับหน้า กัปตัน ธิเพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา :
- : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
 - อายุผลิตภัณฑ์ :
 - : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- :
- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
 - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**

นทวนครั้งที่ 2

- :
- : 02/2569

