

สีทาฝ้า กับตัน สตุติโอซิลด์

กับตัน สตุติโอซิลด์ สีทาฝ้าเพดาน

คุณลักษณะ:

สีน้ำคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยให้น้ำสีเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบแน่นอน ทาง่าย ได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีด้านเป็นพิเศษ ช่วยลดการสะท้อนของแสง ทำให้ฝ้าเพดานดูเรียบเนียน ไม่เป็นคลื่น ปกปิดรอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่ลอกหล่อน กลิ่นอ่อน ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดคสี	: สามารถเลือกได้จากเดคสีใน CATALOG
ลักษณะฟิล์มสี	: ด้านพิเศษ
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 45%
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.500 -1.550
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 25 - 30 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100 - 110 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/แกลลอน (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- พื้นผิวใหม่ : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แอ็บ
- พื้นผิวใหม่ : กรณีเพดานมีรอยแตก น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- พื้นผิวใหม่ : กรณีเพดานมีรอยแตก มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บโป๊วรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า กับตัน คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง กับตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : สีทาฝ้าเพดาน กับตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว



ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีทาผ้า กับตัน สตุติโอซิลด์

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต่อจางค์ล่วงหน้า

บทวนครั้งที่ 2

: 02/2569

