

## ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดดำ

### ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดดำ

สีน้ำสำหรับทาภายนอกและภายใน

#### คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิก คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าตัวอาคาร เนื้อสีเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ท่าง่าย สีสวยสดใส ไม่อมฝุ่น ทนทานทุกสภาวะอากาศ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

#### ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก 100%
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: ดัน
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความท่ว่งจำเพาะ	: 1.200 – 1.300
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 63 – 75 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 30 – 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

#### มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

#### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

#### ระบบการใช้งาน

##### การเตรียมพื้นผิว

##### พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ก๊อปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์ม

## ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดตัน

- พื้นผิวใหม่
  - : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
  - : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
  - : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
  - : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
- ระบบการทาสี
  - : สีสองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า
  - : สีสองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่
  - : สีทับหน้า
  - : ทาสีสองพื้นปูนเอนกประสงค์ ก๊อปตัน เพอร์เฟค ไพเรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
  - : ทาสีสองพื้นปูนใหม่กันต่าง ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว
  - : ทาสีทับหน้า ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว
  - : ในกรณีสีเอดเซ็มให้ใช้เอดเซ็มที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเอดเซ็มที่ต้องการทับ 1-2 เที่ยว
- การเก็บรักษา
  - : สภาวะการเก็บรักษา
  - : อายุผลิตภัณฑ์
  - : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
  - : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)
- การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง
  - : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**
- นทวนครั้งที่ 4
  - : 02/2569

