

ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดตัน

ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดตัน

สีน้ำสำหรับภายใน

คุณลักษณะ:

: ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นออกจากตัวอาคาร ทำให้คุณหมุยในบ้าน เย็นสบายเนื้อสีเรียงตัว อย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน เช็ดล้างทำความสะอาดได้ 20 เท่า กลิ่นอ่อน ง่าย ฟิล์มสีเนียนเรียบ สีสวย สดใส พร้อมสาร ป้องกันเชื้อรา ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับภายใน เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่น เรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก 100%
เจดสี	: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
ลักษณะฟิล์มสี	: ตัน
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 45%
ความท่งจำเพาะ	: 1.300 – 1.400
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 63 – 75 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 30 – 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ก๊อปตัน โมสต์ คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์



ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ชนิดตัน

- พื้นผิวใหม่**
- : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟลาสเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
 - : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวไม่เกิน 14%
 - : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ ก๊อปตัน เพอร์เฟก ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : ทาสีทับหน้า ก๊อปตัน สตุติโอซิลด์ ภายใน จำนวน 2 เที่ยว
ในกรณีสีเดดเข้มให้ใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเฉดสีที่ต้องการทับ 1-2 เที่ยว

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**

นทวนครั้งที่ 2

- : 02/2569

