

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

ลองไลฟ์ ทيوبิลด์ ชนิดกึ่งเง

ลองไลฟ์ ทيوبิลด์ ชนิดกึ่งเง สำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ

สีน้ำอะคริลิก 100% ผสมผสาน Titanium และผงสีคุณภาพสูง จึงทำให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานต่อรังสี UVA, UVB และ UVC จึงทำให้ฟิล์มสีมีสีสดใส ผสมสารป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ และไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เฉดสี	: สามารถเลือกได้จากเฉดสีใน CATALOG
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเง
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความท่ว่งจำเพาะ	: 1.200 -1.300
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30 - 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100 - 110 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/แกลลอน (ขึ้นอยู่กับกลุ่มพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง	: มอก.2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14
----------------	---

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 - 15% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า
- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับต้น โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : กรณีที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กับตัน อะคริลิก ซัลแลนท์
- พื้นผิวใหม่
- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บปฏิกิริยาต่อไ้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ลองโลไฟ ทيوبซิลด์ ชนิดกึ่งเงา

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่
สีทับหน้า

: ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ลองโลไฟซิลด์พลัส คอนแทก ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ลองโลไฟซิลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว
: สีน้ำอะคริลิก ลองโลไฟ ทيوبซิลด์ ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 02/2569