

สีทาผนัง ลอโฟฟิล์ม ซีลด์พลัส

ลอโฟฟิล์ม ซีลด์ พลัส สีทาผนัง

คุณลักษณะ:

สีน้ำอะคริลิก ไร้ฟิล์มสีด้านพิเศษ ช่วยลดแสงสะท้อนบนผนังเพดาน ปกปิดพื้นผิวรอยต่อของฝ้าได้ดี ช่วยให้เรียบเนียนเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น อีกทั้งยังผสมอนุภาคนาโนความร้อน Microsphere Ceramic ช่วยลดความร้อนภายในบ้านได้ ปราศจากสารตะกั่วและปรอท ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
ชนิดสี	: สามารถเลือกได้จากชนิดสีใน CATALOG
ลักษณะฟิล์มสี	: ด้านพิเศษ
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40%
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.500 -1.550
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30 - 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100 - 110 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/กิโลกรัม (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

: -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาชนะบรรจุ ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 - 15% สำหรับภาชนะบรรจุหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับดิน โหมด คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์บ
 : กรณีเพดานมีรอยแตก น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 : กรณีเพดานมีรอยแตก มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
- พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บโป๊วรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่า ลอโฟฟิล์ม ซีลด์พลัส คอนแทก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง ลอโฟฟิล์ม ซีลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : สีทาผนัง ลอโฟฟิล์ม ซีลด์พลัส จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

สีทาผ้า ลอว์โลว์ บีลด์พลัส

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 02/2569

