

ลองโฟลว์ บิลด์พลัส ชนิดตัน

ลองโฟลว์บิลด์ พลัส ชนิดตัน สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ

ด้วยนวัตกรรม คุณาเม็กซ์ เทคโนโลยีที่มีสาร Super Titanium จึงทำให้ฟิล์มสีมีโครงสร้างแข็งแกร่งยึดเกาะ และเรียงตัวกันอย่างหนาแน่น พสมผสานกับอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ทำให้ทนทานต่อรังสี UVA, UVB และ UVC และสะท้อนพลังแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 95% พร้อมด้วยผงสี คุณภาพสูงจากเยอรมันทำให้บ้านเย็น ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจาง ทนทานยาวนาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยไม่พสมสารตะกั่ว และปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดคสี	: สามารถเลือกได้จากเดคสีใน CATALOG
ลักษณะฟิล์มสี	: ตัน
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 35%
ความท่วงจำเพาะ	: 1.340 -1.380
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30 - 35 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 95 - 105 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร/เที่ยว/แกลลอน (เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบ)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	: 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	: 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.2321-2564, มอก.2514-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 - 15% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กับต้น โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แอ็บ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
พื้นผิวใหม่	: กรณีที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ซิลแลนท์ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน : ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่มีการเก็บโป๊วรอยต่อให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

ลองโลพี บิลด์พลัส ชนิดตัน

ระบบการทาสี

- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า : ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ลองโลพีซิลด์พลัส คอนแทก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับกันต่าง ลองโลพีซิลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว
- สีทับหน้า : สีน้ำอะคริลิก ลองโลพีซิลด์พลัส ชนิดตัน จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 02/2569

