

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

ก๊อปตัน ทินเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน ซีที -74N

คุณลักษณะ: เป็นทินเนอร์สูตรพิเศษสำหรับเจือจางสีทองคำโดยเฉพาะ ช่วยให้สีแห้งเร็วและเกิดความเงา แฉวฉว

การใช้งาน: เหมาะสำหรับผสมกับสีทองคำ สูตรน้ำมัน

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : ทินเนอร์
- สี : ใสไม่มีสี
- จุดวาบไฟ : 20° ซ
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 49-53%
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.860

วิธีการใช้งาน

- งานทา : ก๊อปตัน สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ AG123, สีน้ำมันอะคริลิก เคลือบใสเงา AL33 และรองพื้นอะคริลิกทองคำ AP444 ผสมด้วยก๊อปตัน ทินเนอร์ CT74N 10-30% โดยปริมาตร
- การพ่น : ผสมสีรองพื้นอะคริลิกทองคำ AP444 ต่อก๊อปตัน ทินเนอร์ CT74N ในอัตราส่วน 1:1 (100% โดยปริมาตร)
: ผสมก๊อปตัน สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ AG123, สีน้ำมันอะคริลิก เคลือบใสเงา AL33 ต่อก๊อปตัน ทินเนอร์ CT74N ในอัตราส่วน 1:1.5 (100-150% โดยปริมาตร)

ระบบการทาสี

การลงวนสีทึบหรือสีรองพื้น : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 3 : 02/2026

