

กัปตัน พาราเซลด

รองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อนสูงสุด

กัปตัน พาราเซลด

รองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อนสูงสุด

คุณลักษณะ

: กัปตัน พาราเซลด สีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อนสูงสุด เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มหนา ยึดหยุ่นตัว ได้ดีอีกทั้งยังผสมอนุภาคแอดวานซ์ไมโครสเฟียร์ (Advance Microspheres Ceramic) ที่เรียงตัวเป็นฉนวนกันความร้อนป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้ายังผนังบ้าน เหมาะสำหรับการเป็น สีรองพื้นผิวคอนกรีต หรือผิวปูนฉาบใหม่ เนื้อสีแน่น ทำให้ทนทานต่อความแตกต่างจากผนังปูน ได้อย่างดีเยี่ยมช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้น ปราศจากส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท เพิ่มกันร้อน สะท้อนยูวี สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
ชนิดสี	: สีขาว
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40 %
ความท่งจําเพาะ	: 1.300 – 1.400
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 85 – 95 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 33 – 38 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทํากับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 2321-2564, มอก. 2514-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 5 – 10 % สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า**
- : ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
 - : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตันโมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ ไวรัส
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ซัลแลนท์
- พื้นผิวใหม่**
- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และไขมัน

กัปตัน พาราเซลด์

รองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันร้อนสูงสุด

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราเซลด์ 1 เที่ยว หรือ ทาสีพาราเซลด์ รองพื้นปูนใหม่กันต่าง (ฉนวนกันความร้อน) 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงสุด

สีทับหน้า

: ทาสีน้ำอะคริลิก กัปตัน พาราเซลด์ พียู ไฮบริด 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569