

## กัปตัน พาราเซลด รองพื้นปูนใหม่กันต่าง

### กัปตัน พาราเซลด

### สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

**คุณลักษณะ:** : กัปตัน พาราเซลด สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เกรดอัลตราพรีเมียม เหมาะสำหรับทาเป็นสีรองพื้นผิวคอนกรีต หรือผิวปูนฉาบใหม่ เนื้อสีเนียน สามารถป้องกันต่างจากปูน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้น ปราศจากส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

#### ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เพศ	: สีขาว
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40 %
ความกว้างจำเพาะ	: 1.300 – 1.400
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 85 – 95 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

**มาตรฐานอ้างอิง** : มอก.1123-2555, ฉลากเขียว TGL-4-R4-14

#### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 5 – 10 % สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

#### ระบบการใช้งาน

##### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทิ้งให้พื้นแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน

: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อนื่องให้อุดปิดด้วยกัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์

: บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อนื่อง ให้อุดปิดด้วยกัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

#### ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราเซลด จำนวน 1 เที่ยว

สีกับพื้น : ทากับพื้นด้วย กัปตัน พาราเซลด พียู โอบริค จำนวน 2 เที่ยว

## กัปตัน พาราเซิลด์ รองพื้นปูนใหม่กันต่าง

### การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา  
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน  
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569

