

## กัปตัน สตุติโอซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

### กัปตัน สตุติโอซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

**คุณลักษณะ:** : สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เกรดพรีเมียม พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยให้น้ำซึม เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ทนต่อความเป็นด่างเกลือ จากผนังปูนใต้อย่างดียิ่ง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี กลิ่นอ่อน พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

#### ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
ชนิดสี	: สีขาว
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 45 %
ความกว้างจำเพาะ	: 1.400 – 1.500
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 30 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 65 – 75 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

**มาตรฐานอ้างอิง** : มอก.1123-2555, ฉลากเขียว TGL-4-R4-14

#### วิธีการใช้งาน


- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10 % สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

#### ระบบการใช้งาน

**การเตรียมพื้นผิว**  
พื้นผิวใหม่ : กิ่งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน  
; ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน  
: บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์  
: บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วย กัปตัน อะคริลิก ซัลแลนท์

#### ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว  
สีกับหน้า : ทากับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก กัปตัน สตุติโอซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว



## กัปตัน สตุติโอซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

### การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา  
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน  
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569