

## กัปตัน โกลด์เพ้นท์ สีทองคำ สูตรน้ำมัน

### คุณลักษณะ:

เป็นสีประเภทอะคริลิก สูตรน้ำมันแห้งเร็ว พ่นพองทองพิเศษ ให้สีทองสุกเปล่งประกายเงางาม ดั่งทองคำแท้ เนื้อเป็นประกาย ให้การยึดเกาะบนผิววัสดุได้ดียเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนการขัดข่วน เนื้อสีสิ้นไม่จับฝุ่น เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่มาก

### การใช้งาน

สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ไม้ ไม้พูน เหล็ก ไม้ วัสดุผิวมัน(กระจก,กระเบื้อง) ใช้ในการลงรักปิดทอง เช่น โบลต์ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ มัสยิด และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีเคลือบเงาอะคริลิก
- สี : ทอง
- ความเงา : เงา
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 49-53%
- ความท่งงจำเพาะ : 0.976-1.016
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 20-25 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 55-68 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู. เอส.แอลลอน ต่อครั้ง
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 10-15 นาที  
: แห้งแข็ง 2-4 ชั่วโมง  
: แห้งทาบได้ 2-4 ชั่วโมง

### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง หรือเครื่องพ่น
- กั้นเนอร์ : กั้นเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน กัปตัน ซีที -74N
- การผสมก่อนใช้งาน : ทา ผสมด้วยกั้นเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน กัปตัน ซีที -74N 10-30% โดยปริมาตร  
: พ่น ผสมด้วยกั้นเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน กัปตัน ซีที-74N 150% โดยปริมาตร

### ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย
  - กัปตัน โบลต์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน
  - ทาเนยรองพื้นปูนกับสีเก่า กัปตัน คอนแทค โพรโมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

\*บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์

\*บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- การทารองพื้น : พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
- การทากันน้ำ : พื้นผิวไม้ ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพล้างทำความสะอาดให้แห้ง ใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ และทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
- การทารองพื้น : พื้นผิวเหล็ก ขัดล้างสีเก่าและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ฝุ่นผงและคราบไขมัน
- การทากันน้ำ : พื้นผิวโลหะ ปูนและไม้ รองพื้นด้วยตัวสีรองพื้นอะคริลิก AP444 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว
- การทารองพื้น : ทาหรือพ่นสีทับกันด้วย สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ AG 123 จำนวน 2-3 เที่ยว
- การทารองพื้น : กรณีต้องการเพิ่มความเงางามและความทนทานสามารถเคลือบด้วย กัปตัน สีน้ำมันอะคริลิกเคลือบใสเงา เบอร์ AL33 จำนวน 1-2 เที่ยว

### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้จัดทำโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า