

มาร์ค ชนิดตัน

มาร์ค ชนิดตัน

สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร

คุณลักษณะ

: ผลิตจากอะคริลิกเรซิน ผสมผงชั้นเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด
ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยสดใส ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มได้ดี
ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดคสี	: สีตามแคตตาล็อก
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40 %
ความท่งจําเพาะ	: 1.450 – 1.500
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 85 – 95 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : -

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า : ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
: ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
: บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับต้นไมล์ คลอรีน แอนตี้ แอ็บ
: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย
กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วย
กับตัน อะคริลิก ซิลแลนท์

พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
: ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และไขมัน

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

มาร์ค ชนิดตัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว

สำหรับพื้นผิวปูนเก่า

: ทาฉาบรองพื้นปูนกับสีเก่า มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว

สีทับหน้า

: ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569