

เวลาเก็บ พลาสติก ชนิดกึ่งเงา

เวลาเก็บ พลาสติก ชนิดกึ่งเงา

สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร

คุณลักษณะ: : ผลิตจากสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสมพลาสมานวัตกรรมระบบเทคโนโลยี ที่สามารถแทรกซึมเพิ่มการยึดเกาะ พื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น เนื้อสีมาก ทาง่ายได้พื้นที่มาก ป้องกันปัญหาสีลอกส่อนผสมผงสี คุณภาพสูงช่วยให้ ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจางทนต่อสภาวะอากาศ ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสี ได้ดีปราศจาก สารปรอทและตะกั่ว

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดคสี	: สีตามแคตตาล็อก
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 40 %
ความท่งจำเพาะ	: 1.250 – 1.300
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 30 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 80 – 90 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามกฎ	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 2321-2564 ,ฉลากเขียว : TGL-4-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า**
- : ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
 - : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับดินโม่ลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์บ
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดปิดด้วยกับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดปิดด้วยกับตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

- พื้นผิวใหม่**
- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และไขมัน



เวลเก็ค พลัส ชนิดกึ่งเงา

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เวลเก็ค พลัส 1 เกี่ยว

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า

: ทาหน้ายรองพื้นปูนเก่า เวลเก็คพลัส คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เกี่ยว

สีทับหน้า

: ทาสีน้ำอะคริลิก เวลเก็ค พลัส 2 เกี่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569