

เวลเท็ค พลัส ชนิดตัน

เวลเท็ค พลัส ชนิดตัน

สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร

คุณลักษณะ

: สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ผสานเข้ากับนาโนเทคโนโลยี ช่วยให้โมเลกุลของสีมีขนาดเล็ก ระดับนาโน แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน่น ปกปิดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อรา ทนทานยาวนานกว่า 5 ปี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เฉดสี	: สีตามแคตตาล็อก
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 34 %
ความท่งงจําเพาะ	: 1.450 – 1.500
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 30 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 80 – 90 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทา (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 2321-2564 ,ฉลากเขียว : TGL-4-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาชนะบรรจุ, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า
- : ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
 - : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับต้นไมล์ คีลเลอร์ แอนตี้ แวก
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วยกับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยกับตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และไขมัน

เวลาเก็บ พลัส ชนิดตัน

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เวลาเก็บ พลัส 1 เทียว

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า

: ทาฉาบรองพื้นปูนเก่า เวลาเก็บพลัส คอนแทก ไซเบอร์ จำนวน 1 เทียว

สีทับหน้า

: ทาสีน้ำอะคริลิก เวลาเก็บ พลัส 2 เทียว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใ
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569