

# ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

## เวลเท็ก พลัส น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด และสีเก่าหลุดเป็นแพง สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

การใช้งาน: เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนที่มีสภาพเป็นผงซอสค์ สามารถใช้ทาบนคอนกรีต ปูนฉาบ และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นปูนกับสีเก่า
  - สี : ใส
  - ความเงา : เงา
  - เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 9.0% ± 1.0 %
  - เนื้อสี (โดยน้ำหนัก) : 11 % ± 1.0 %
  - ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 100 ไมครอน
  - ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 13-15 ไมครอน
  - การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 28-35 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูปร่างของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นที่ผิว
- จุดควบไพบ : 39 °C
  - ระยะเวลาแห้ง :
    - : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที (อุณหภูมิ 25-30°C)
    - : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง (อุณหภูมิ 25-30°C)
    - : แห้งทาบได้ 7 วัน (อุณหภูมิ 25-30°C)

### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : การทาคด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง
- กิบนอร์ : พร้อมใช้งาน
- การผสมกิบเนอร์ (%) : -

### ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว :
  - : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
  - : พื้นผิวที่เป็นซอสค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
  - : กรณีที่พื้นผิวมี เชื้อราหรือ ตะครี้น้ำ ควรทาคด้วย กิปตัน โมลด์ ซิลิเคอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน
  - : ทาความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
  - : บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
  - : บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซัลเลนาร์
- สีรองพื้น : ทารองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เวลเท็ก พลัส 1 เทียว
- สีทับหน้า : ทากับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก 100% เวลเท็ก พลัส 2 เทียว ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทากับเทียวก์สอง

### การเก็บรักษา

- สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 - 30 °C นับจากวันที่ผลิต)

### ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

### การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

### ทบทวนครั้งที่ 1

: 02/2026

