

เวลเท็ค พลัส

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

เวลเท็ค พลัส

สำหรับสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

คุณลักษณะ: : สีรองพื้นปูนใหม่กันต่างเกรดพรีเมียม ผลิตอะคริลิก 100% คุณภาพสูง ผสานเข้ากับนาโนเทคโนโลยีช่วยให้โมเลกุลของสีมีขนาดเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก เสริมการยึดเกาะสีกับผนัง ใต้ตัวยึด ทนทาน ต่อต่างในปูน ลดปัญหาการเกิดรอยต่างบนฟิล์มสี ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดดสี	: สีขาว
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 34 %
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.450 – 1.500
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 30 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 80 – 90 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก. 1123 – 2555, ฉลากเขียว TGL-4-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
- : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับดินโบลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แวก
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อนื่องให้อุดปิดด้วยกับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อนื่อง ให้อุดปิดด้วยกับตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เวลเท็ค พลัส 1 เที่ยว

สีทับหน้า

: ทาสีน้ำอะคริลิก เวลเท็ค พลัส 2 เที่ยว

เวลาเก็บ พลาสติก สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569

