

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

กิปตัน กูอินวัน สเปร์ย์

คุณลักษณะ: สีกิปตัน กูอินวัน สเปร์ย์ เป็นสีสเปรย์อ่อนประกบพร้อมสีรองพื้นในตัว ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง สูตรทนทานพิเศษ ปกป้องพื้นผิวจากทุกสภาวะอากาศได้มากกว่าสเปร์ยทั่ว ๆ ไป มีคุณสมบัติ เนื้อสีมาก ปกปิดดี เรียบเนียน แห้งเร็ว ให้ความเงางาม และมีการยึดเกาะที่ดี

การใช้งาน: ใช้งานง่าย สะดวก และใช้งานได้เกือบทุกประเภท พื้นได้ทุกงานเหล็ก ทั้ง เหล็กดำ เหล็กกล้าวาล์ว อะลูมิเนียม สแตนเลส โลหะพ่นกันทุกชนิด ไม้จริง ไม้เทียม และ PVC

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : อะคริลิกเรซิน
- สี : ตาม CATALOG
- ความเงา : เงาและด้าน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 1.40 ตารางเมตร ต่อ เทียว ต่อ กระป๋อง
หมายเหตุ : ค่าการปกคลุมพื้นผิวขึ้นกับสภาวะระหว่างใช้งาน ประสบการณ์ เทคนิคการพ่น รวมถึงรูปร่างและขนาดกว้าง-ยาว ของวัตถุที่พ่นมาพ่น
- จุดควบไพบ : -15 °ซ
- ระยะเวลาแห้ง :
อุณหภูมิ 25 °C 30 °C
แห้งผิว 15 - 20 นาที 10 - 15 นาที
แห้งแข็ง 60 - 70 นาที 45 - 60 นาที
- ระยะเวลาแห้งก่อนพ่นทับ : อย่างน้อย 10 - 15 นาที 8 - 10 นาที

วิธีการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า, สนิมและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ : พื้นผิวที่เป็นขอลค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิงไว้ให้แห้งสนิท

ระบบการพ่นสี

- การพ่น : 1. ก่อนใช้งานควรเขย่ากระป๋อง สีกิปตัน กูอินวัน สเปร์ย์ ประมาณ 2 นาที จนเสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอและเขย่าเป็นระยะๆ ระหว่างพ่น 2. พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร โดยพ่นจากซ้ายไปขวา และ จากบนลงล่าง (ขึ้นกับความถนัดและประสบการณ์) 3. เทียวแรกควรพ่นบางๆ แล้วทิงไว้ให้แห้งอย่างน้อย 10 นาที ก่อนพ่นทับเทียวที่ 2

วิธีใช้งาน

- ข้อแนะนำเวลาปฏิบัติงาน : ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แวนตา กางเกง และ ฝาปิดจมูก : ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน

สภาวะการเก็บรักษา

: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บใน บริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง ต้องเก็บให้พ้นจากแหล่งกำเนิดความร้อนและประกายไฟ หลังใช้งาน ควรปิดฝาให้สนิท

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

05/2026

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8914

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com

