Captain SOLAR SHIELD

สีน้ำอะคริลิก ชนิดยืดหยุ่นสูง สำหรับทาหลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ

100 Oxford White

601 Navy Blue

401 Scarlet Red

501 Bright Green

201 Dark Brown

602 Ocean Blue

4 PROTECTIONS

- **Protect Heat** กันร้อน ลดอุณหภูมิ
- **Protect Rain** กันรั่ว ซึม 100%
- **Protect Noise** กันเสียง ลดเสียงรบกวน
- **Protect Rust** กันสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อน

กัปตัน โซลาร์ชิลด์

สีน้ำอะคริลิก กันร้อน กันรั่ว กันเสียง เหมาะสำหรับหลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ

"หนึ่งเดียวในไทย สีทาหลังคาเมทัลชีท"
ทนร้อน เย็นจริง ประหยัดไฟ

» กัปตัน โซลาร์ชิลด์ เทคโนโลยีกันร้อนใหม่ล่าสุด Aeromic Technology จาก **"Aeromic Bead"**
วัสดุพิเศษที่ใช้เคลือบกระสวยอวกาศ **คุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อน**
ที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ และลดอุณหภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับ หลังคาเมทัลชีท และพื้นผิวต่างๆ เช่น ดาดฟ้า , หลังคา , คอนกรีต , กระเบื้องหลังคาใยหิน , กระเบื้องลอนคู่

ลดอุณหภูมิพื้นผิว
สูงสุด 23.2 °C*
และสะท้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อย่างดีเยี่ยม

▲ กันร้อน

ลดเสียงรบกวน
จากภายนอก
อาคารมากกว่า
9 เดซิเบล**)

▲ กันเสียง

เนื้อฟิล์มหนา
ยืดหยุ่นสูง
ยึดเกาะดีเยี่ยม

▲ กันรั่วซึม

แทรกซึมลึก
ทนทานต่อ
การกัดกร่อน
ยืดอายุการใช้งาน

▲ กันสนิม

*วัดอุณหภูมิพื้นผิวใต้หลังคาระหว่างทาสีและไม่ทาสี
**ทดสอบในห้องปฏิบัติการกัปตัน โค๊ทติ้ง โดยใช้ลูกแก้วเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ระยะ 100 เซนติเมตร ที่ปล่อยลูกแก้วตกลงกระทบหลังคา

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้
กึ่งเงา	1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร (300 ไมครอน)	เครื่องพ่น airless spray / ลูกกลิ้ง	พ่น ไม่ต้องผสมน้ำ ทาหรือกลิ้ง ผสมน้ำได้ไม่เกิน 10%	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความชื้น

ระบบการทาสี	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงและเศษสกปรกต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง	บริเวณพื้นผิวที่มีสีเก่า หรือ มีวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพควรขูดออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ขัด ล้างทำความสะอาดแล้วทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ให้ชุ่ม ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง บริเวณที่มีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊ว ด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ จากนั้น ทิ้งให้แห้งสนิท กรณีพื้นผิวเหล็ก หรือ โลหะ หากมีสนิม ให้ขัดสนิมออกก่อน กรณีที่เป็นกระเบื้องลอนคู่และหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต หากรั่วซึมให้ซ่อมแซมก่อนให้เรียบร้อย
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) หรือดาดฟ้าคอนกรีตใหม่ ให้ทา Captain SolarShield จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง	**หลังคาเหล็ก (Metal Sheet)** ที่มีเฉดสีหรือแผ่นหลังคาเก่าที่เกิดสนิมรองพื้นด้วย กัปตัน เมทัลการ์ด ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและป้องกันสนิม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8 ชั่วโมง **กระเบื้องลอนคู่ และ หลังคาดาดฟ้าคอนกรีต** รองพื้นด้วย น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพรเมอร์ เพื่อเสริมความยึดเกาะ กรณีหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต หากต้องการเสริมความแข็งแรงให้ใช้ตาข่ายไฟเบอร์ (Fiber mesh) ปูทับ หลังจากทารองพื้นทันที แล้วรีดกดให้แนบกับพื้นผิว
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทับหน้าด้วยการพ่น กัปตัน โซลาร์ชิลด์ ด้วยเครื่องพ่นสี (Airless Spray) หรือทาด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง จำนวน 2-3 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง (กัปตัน โซลาร์ชิลด์ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังจากการทาไปแล้ว 7 วัน)	

ผลิตโดย บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3
facebook captaincoating
www.captaincoating.com