Captain

STUDiO™ TOP-SHIELD

100% ACRYLIC EMULSION PAINT

กัปตัน ‘สตูดิโอ ท็อปชิลด์’

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชนิดกึ่งเงา

เงากว่า ก็ทนกว่า!

เช็ดล้างง่าย



SEMI-GLOSS
STAIN RESISTANT
ULTRA WASHABLE

ADVANCED SURFACE PROTECTION

Captain

STUDiO™ TOP-SHIELD

100% ACRYLIC EMULSION PAINT



กัปตัน 'สตูดิโอ ท็อปชิลด์' สีน้ำอะคริลิกแท้ ชนิดกึ่งเงา (พิเศษ)

ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทาน เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายกว่าสีกึ่งเงาทั่วไป ทนทุกสภาวะอากาศ ช่วยให้บ้านเย็น ป้องกันและสะท้อนความร้อน พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เหมาะสำหรับตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ

Semi-Gloss Plus
เงางามกว่าฟิล์มสีกึ่งเงาทั่วไป

Stain Resistant
ป้องกันคราบสกปรก

Ultra Washable
เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายกว่า

Advanced Surface Protection
ทนทานทุกสภาวะอากาศ

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา (พิเศษ)
ชนิดเครื่องมือ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

การผสมก่อนใช้งาน : น้ำสะอาด 10%
การปกคลุมพื้นที่ : 30-35 ตร.ม./กล./เที่ยว

ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 30 นาที
แห้งทาทับได้ 2 ชั่วโมง

สูตรป้องกันเชื้อรา Anti-fungal formula

NON TOXIC+ LEAD & MERCURY FREE

ฉลากเขียว GREEN LABEL THAILAND TGL-4-R4-14

ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่
- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์และคราบมัน

พื้นผิวปูนเก่า
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำและทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์คิลเลอร์

บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลองไลฟ์ ชิลด์ พลัส จำนวน 1 เที่ยว
  *กรณีเร่งงาน ควรทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 วัน แล้วทาสีรองพื้นปูน อเนกประสงค์กัปตัน เพอร์เฟ็กซ์ ไพรเมอร์

พื้นผิวปูนเก่า
- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ ชิลด์ พลัส คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า
- ทาสีน้ำ อะคริลิกแท้ 100% กัปตัน สตูดิโอ ท็อปชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว

Captain® Coating Professional

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟ็กซ์ 0-2706-1791

มอก.2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

CERTIFIED ISO 9001
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

Captain Customer Care
0-2706-1792-3
facebook captaincoating
www.captaincoating.com