กัปตัน ออลซิลด์ ไพร์เมอร์
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

กัปตัน ออลซิลด์ ไพร์เมอร์
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

คุณลักษณะ : สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ที่ผลิตจากดูราพลัสอะคริลิก เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ผสานเข้ากับ เม็ดไมโครสเฟียร์เซรามิก ให้คุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทนทานต่อด่างในปูน ลดปัญหารอยด่างบนฟิล์มสีทับหน้า ป้องการและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสี

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เฉดสี	: สีขาว
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 35 – 40 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 90 – 100 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 ˚C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 ˚C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 ˚C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.1123-2555 , ฉลากเขียว TGL-4-R4-14

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	: 5 – 10 % สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า
: ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
; ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
: บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตันโมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แว๊ป
: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

พื้นผิวใหม่
: ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
: ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และไขมัน

กัปตัน ออลซิลด์ ไพร์เมอร์
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่	:	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กัปตัน ออลซิลด์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	:	ทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

ทบทวนครั้งที่ 0 : 02/2569