

สีน้ำอะคริลิกแท้ สำหรับทาภายนอกและภายใน  
กัปตัน สตูดิโอชิลด์

คุณลักษณะ

สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าตัวอาคาร เนื้อสีเรียบตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทนทาน สีสวยสดใส ไม่อมฝุ่น ทนทานทุกสภาวะอากาศ พร้อมสารป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ตามแคตตาล็อก
- ความเงา : กึ่งเงา
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40 %
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.20-1.30
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 63-75 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 33-38 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง :
  - : แห้งสัมผัส 30 นาที
  - : แห้งแข็ง 1 -2 ชั่วโมง
  - : แห้งทาทับ 1 -2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว :
  - : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
  - : ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง
  - : แล้วจึงทาดู่น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
  - : บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
  - : บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- ระบบการทาสี :
  - : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นทับสีเก่าด้วย กัปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
  - : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กัปตัน สตูดิโอชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว
  - : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก กัปตัน สตูดิโอชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1  
30/05/61

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14  
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)