

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม สำหรับภายใน
กंप์ตัน สตูดิโอชิลด์

คุณลักษณะ

กंप์ตัน สตูดิโอชิลด์ สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นออกจากตัวอาคาร ทำให้ลดหมอกในบานเย็นสบายเนื้อสีเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน เช็ดล้างทำความสะอาดได้ 20 เท่า* กลิ่นอ่อน ทาก่าย ฟิล์มสีเนียนเรียบ สีสวย สดใส พร้อมสารป้องกันเชื้อรา ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้อาศัย เหมาะสำหรับทาภายใน

*เทียบกับ มอก 272-2549

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจกแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: ด่าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 45%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.30-1.40
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 25-30 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 63-75 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 30-35 ตารางเมตร ต่อยว.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งผิว 30 นาที
	: แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 10% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวปูนเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง : จีงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กंप์ตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป้วด้วย กंप์ตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป้วด้วย กंप์ตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• การเตรียมพื้นผิวปูนใหม่	: ทิ้งให้ผิวนิ่งแห้งอย่างน้อย 1 เดือน : ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
• ระบบการทาสี	: สำหรับพื้นผิวปูนเก่าทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า กंप์ตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กंप์ตัน สตูดิโอชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก กंप์ตัน สตูดิโอชิลด์ ภายใน 2 ชั่วโมง จำนวน 1-2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549, TGL -04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกับเราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กंप์ตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com