

สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าทาเพดาน
สีทาฝ้า เฟรชชีคลีน ชาร์โคลคลีน

คุณลักษณะ

เป็นสีน้ำอะคริลิก ให้ฟิล์มสีด้านพิเศษ ช่วยลดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดาน ปกปิดพื้นผิว และรอยต่อได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ดูเรียบเนียนเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น ทั้งนี้ยังมีกลิ่นอ่อน อีกทั้งยังผสมด้วยถ่านไม้ไผ่บริสุทธิ์ขนาดนาโนเมตร (Bamboo Charcoal) เพื่อเพิ่มคุณภาพที่ดีของอากาศ ดูดกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์และดูดซับสารพิษด้วย Bamboo Charcoal Technology พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตลอดจนอายุฟิล์มสีด้วยสาร Silver Ion ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว รวมถึงโลหะหนักที่เป็นอันตราย ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (APEO free, Formaldehyde free , low VOC) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดาน ประเภท คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัม กระจังแผ่นเรียบ เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.50-1.55
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100-110 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 30 นาที : แห้งทาทับ 1-2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 5% สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง : 10% สำหรับเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: ปล่อยให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไข : ขัดล้างสี หรือขูดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ถ้ามีเชื้อราให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ขจัดเชื้อราออกให้หมด ปล่อยให้แห้ง กรณีที่ฝ้าเพดานมีรอยแตก ให้อุดโป๊ว ด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ แล้วขัดดกแต่งให้เรียบรอย
• ระบบการทาสี	: ในกรณีฉาบโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กิปตัน จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาทับด้วยสีทาฝ้า เฟรชชีคลีน ชาร์โคลคลีน ซีลิ่ง เพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว : ในกรณีฉาบโป๊วด้วยยิปซัม ให้ทาด้วยรองพื้นปูน ชุปเปอร์ นาโน โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาทับด้วยสีทาฝ้า เฟรชชีคลีน ชาร์โคลคลีน ซีลิ่ง เพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

-

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com