# ข้อมูลทางวิชาการ

PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE WATERBORNE COATING

**Mark**

## สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน
## มาร์ค

**คุณลักษณะ**

ผลิตจากอะคริลิกเรซิ่นผสมผงชั้นเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่นไม่ลอกล่อน ทางง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยสดใส ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มได้ดี ปราศจากสารตะกั่วและปรอท ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

**การใช้งาน**

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ที่มีทั้งชนิดทาภายนอกและภายในอาคาร

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ตามแคตตาล็อก
- ความเงา : ด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40%
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.45-1.50
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 35-40 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 85-92 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
  : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

**วิธีการใช้งาน**

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% โดยปริมาตร สำหรับแปรง หรือลูกกลิ้ง

**ระบบการทาสี**

- การเตรียมพื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
  : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
  : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
- การเตรียมพื้นผิวใหม่ : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวให้ทำการฉาบตกแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
- ระบบสีรองพื้น : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว
  : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว
  : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว

**มาตรฐานอ้างอิง** -

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง**

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791
www.captaincoating.com