

Parashield CoolMax

สีน้ำอะคริลิก ชนิดเนียน สำหรับภายนอกและภายใน
พาราชิลด์ คูลแม็กซ์

คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม นวัตกรรมสีกันร้อนใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานภายนอกโดยเฉพาะที่ไม่เพียงแต่กันร้อนแต่ยังไม่กลัวน้ำ ไม่กลัวคราบด้วยการผสมการทำงานระหว่าง CoolMax Technology ที่มีผงสี Super Titanium ให้ค่าสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 96.2% พร้อมสารพิเศษ Advanced Microsphere Ceramic ที่เรียงตัวเป็นฉนวนอีกชั้นป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้ายังผนังบ้านและ OxyLink Technology ที่ช่วยให้ฟิล์มสีสึกทนทน ทำให้คราบสกปรกไม่ฝังลึกบนฟิล์มสี ทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning) ปกป้องยาวนาน 15 ปี ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ ปูนเก่า รวมทั้งยิปซัมบอร์ด ไม่สังเคราะห์ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: เนียน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.23-1.29
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 85-95 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 33-38 ตารางเมตร ต่อยูนิต.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2 – 3 ชั่วโมง : แห้งทาทับ 2 – 3 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: นำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 5-10% สำหรับแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์
• การเตรียมพื้นผิวใหม่	: บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
• ระบบการทาสี	: บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
	: ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หากพื้นผิวมีรอยแตกกว้างให้ทำการฉาบตบแต่งผิว ก่อนการทาสีด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
	: สำหรับพื้นผิวใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ จำนวน 1 เที่ยว
	: สำหรับพื้นผิวเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า กิปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
	: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก 2321-2549, มอก. 2514-2553, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com