

สีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันความร้อน
พาราชิลด์ คูลแม็กซ์

คุณลักษณะ

สีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันความร้อน พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มหนา ยึดหยุ่นตัวได้ดีอีกทั้งยังผสมอนุภาคแอตวานซ์ไมโครสเฟียร์ (Advance Microspheres Ceramic) ที่เรียงตัวเป็นฉนวนอีกชั้นป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้ายังผนังบ้าน ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งาน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ ปูนเก่า รวมทั้งยิปซัมบอร์ด ไม้อสังเคราะห์ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: สีขาว
• ความเงา	: ด่าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.30-1.40
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 85-95 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35 - 40 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 5-10% สำหรับการทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวเก่า	: ซัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิกซิลแลนท์
• การเตรียมพื้นผิวใหม่	: ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าวให้ทำการฉาบตบแต่งผิว ก่อนการทาสีด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
• ระบบการทาสี	: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างฉนวนกันความร้อน พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

-

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com