

สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอกและภายใน กัปตัน รีเพนต์

คุณลักษณะ

นวัตกรรมล่าสุดของสีทาบ้านที่ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อการทาบ้านเก่าโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแกรไฟต์ซิลิโคน เรซิน (Graphite Silicone Resin) วัสดุผสมชนิดนาโนเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอนุภาคของโมเลกุลขนาดเล็กทนทานหนาแน่นให้ฟิล์มที่กันน้ำเข้าแต่ระบายไอน้ำและความชื้นออกจากผนังได้ซึ่ง "ความชื้น" เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ฟิล์มสีเกิดเชื้อรา ฝ้าพองและหลุดล่อนง่าย พร้อมเทคโนโลยี ไตรชีลด์ (Tri Shield) เพื่อการป้องกันอย่างคุ้มค่า และคืนความสวยงามให้บ้านเก่าของคุณดูสดใสรังสรรค์ที่สำคัญ กัปตัน รีเพนต์ สามารถทาทับสีเดิมได้ทุกลายหลังจากเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง พร้อมมีเฉดสีให้เลือกมากมายตามที่ คุณต้องการ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจกเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: กึ่งเงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40 %
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.21-1.26
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 25-30 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 63-75 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 20-30 นาที
	: แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง
	: แห้งทาทับ 2-3 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
	: 15-20% สำหรับการใช้เครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
	: บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาทับน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
	: บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
	: บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• ระบบการทาสี	: ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่าโดย กัปตัน รีเพนต์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว รอแห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชม.
	: ทาทับหน้าด้วย กัปตัน รีเพนต์ อีกจำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com