

สีน้ำอะคริลิกแท้ สำหรับภายนอกและภายใน
ลงไฟ ทัอปชิลด์

คุณลักษณะ สีน้ำอะคริลิก 100% ผสมผสานไทเทเนียม และผงสีคุณภาพสูง จึงทำให้ฟิล์มมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานต่อรังสียูวีเอ ยูวีบี และ ยูวีซี จึงทำให้ฟิล์มสีสดใส ผสมสารป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ และไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท

การใช้งาน เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ตามแคตตาล็อก
- ความเงา : กึ่งเงา
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40 %
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.20-1.30
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 63-75 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
- : แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง
- : แห้งทาทับ 2-3 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15 % สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กิปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- การเตรียมพื้นผิวใหม่ : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตกกว้างให้ทำการฉาบดกแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊ที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
- ระบบการทาสี : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลงไฟ คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลงไฟ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ลงไฟ ทัอปชิลด์ อีก จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง มอก.2321-2549, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com